

Leistungserklärung - Dichiarazione di Prestazione - Declaration of Performance

CL/NU/AR/VE/VO/FA

- Produktlinie**
Linea di prodotto
Product line
LASA MARMO
 Classico-Nuvolato-Arabescato-Venato-Vena Oro-Fantastico
- Produkt**
Prodotto
Product
 Bekleidungsplatten - intern & extern
 Lastre per rivestimenti - interno & esterno
 Slabs for cladding - internal & external
- Produzent**
Produttore
Producer
 LASA MARMO GMBH - LASA MARMO SRL
 Marmorstrasse 4 - Via del Marmo 4
 I - 39023 LAAS/LASA (BZ)
- Beschreibung des Materials**
Descrizione del materiale
Description of material
 EN 12440:2018
 Handelsname / nome tradizionale / traditional name: LASA MARMO
 Petrologische Familie / famiglia petrologica / petrological family: Marmo / marmo / marble
 Farbe / colore / colour: weiß oder weiß mit Venen / bianco o bianco con venatura / white or white with veins
 Herkunft / origine / origin: Weißwasserbruch / Cava Acqua Bianca, Lasa - Bolzano, Alto Adige, Italy
- Harmonisierte Norm**
Norma armonizzata
Harmonized standard
 Bekleidungsplatten
 Lastre per rivestimenti
 Slabs for cladding
EN 1469:2015
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**
Sistema di valutazione e verifica costanza della prestazione
System of assessment and verification of constancy of performance
 IV

7. Wesentliche Merkmale <i>Caratteristiche essenziali</i> <i>Essential characteristics</i>	Erklärte Leistungen <i>Prestazioni dichiarate</i> <i>Declared performances</i>	Prüfmethode nach Norm <i>Metodo di prova secondo norma</i> <i>Test method according to norm</i>
Rohdichte <i>Massa volumica apparente</i> <i>Apparent density</i>	p : 2710 kg/m³	EN 1936:2007
Offene Porosität <i>Porosità aperta</i> <i>Open porosity</i>	p : 0,4 %	EN 1936:2007
Biegefestigkeit <i>Resistenza a flessione</i> <i>Flexural strength</i>	R : 16,4 MPa s : 3 MPa min : 10,3 MPa	EN 12372:2022
Wasseraufnahme unter atmosphärischem Druck <i>Assorbimento d'acqua a pressione atm</i> <i>Water absorption at atmospheric pressure</i>	A : 0,1 % max : 0,1 %	EN 13755:2008
Biegefestigkeit nach 14 Frost-Tauzyklen <i>Resistenza a flessione dopo 14 cicli gelo-disgelo</i> <i>Flexural strength after 14 frost-thaw cycles</i>	R : 12,7 MPa s : 2,9 MPa min : 7,5 MPa Δ : -12,8 %	EN 12371:2010 / EN 12372:2022
Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tauzyklen <i>Resistenza a flessione dopo 56 cicli gelo-disgelo</i> <i>Flexural strength after 56 frost-thaw cycles</i>	R : 11,7 MPa s : 0,7 MPa min : 10,3 MPa Δ : ND %	EN 12371:2010 / EN 12372:2022
Petrographische Prüfung <i>Esame petrografico</i> <i>Petrographic examination</i>	Marmor Marmo Marble	EN 12407:2019
Widerstand gegen Alterung durch Wärmeschock <i>Resistenza agli shock termici</i> <i>Resistance to ageing by thermal shock</i>	R : 11,4 MPa p : 0,3 %	EN 14066:2013
Ausbruchlast am Ankerdornloch <i>Carico di rottura in corrispondenza dei fori di fissaggio</i> <i>Breaking load at dowel hole</i>	d1 : 10 mm ba : 37 mm F : 2150 N s : 409 N min : 1399 N	EN 13364:2003
Brandverhalten <i>Reazione al fuoco</i> <i>Reaction to fire</i>	Klasse: Classe: A1 Class:	EN 13501-1:2019

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

The performances of the product, specified in points 1 and 2, are in accordance with the declared performances in point 7. This Declaration of Performance is published under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Laas/Lasa
09.07.2026

Ort & Datum - Luogo & data - Location & date

Unterschrift & Stempel - Firma & timbro - Signature & stamp